


## VLIESELINES TUSSENVOERINGEN PERSMATERIALEN



### DATASHEET:






















# Plakdoek viscose soepel

5201KT

Breedte	150 cm
Omschrijving	Zacht volumineus geweven plakdoek met stabiliserend karakter
Kleur	wit
Binding	platbinding
Samenstelling	83% viscose, 17% polyester
Coatingstype	Double dot CP46
Gewicht	100 grams per m <sup>2</sup>
Toepassing	Voorpanden van dames- en herenmantels, blazers, kostuums en jassen
Verwerking	Met druk 300-500 gram per m <sup>2</sup> 10-12 seconden 135 ° C
Voorschrift	

**BESTEL DEZE TUSSENVOERING VIA ONZE WEBSITE:  
WWW.BEAUTYVOF.COM**

## Legenda:

	Wassen tot 30 graden		Opstrijken zonder vocht
	Wassen tot 40 graden		Langzaam glijdend opstrijken
	Wassen tot 60 graden		Aantal seconden strijktijd
	Wassen tot 95 graden		Niet bleken
	Strijkboutinstelling: Nylon / 1 stip		Het artikel is bestand tegen perchlooretheen, wasbenzine, white spirit, R11 en R113
	Strijkboutinstelling: Wol / 2 stippen		Stap voor stap goed aandrukken
	Strijkboutinstelling: Katoen / 3 stippen		Stap voor stap niet te hard aandrukken
	Opstrijken met druk		Bij het opstrijken stoom gebruiken
	Opstrijken met weinig druk		Naaibaar
	Opstrijken met vocht		Niet wassen
	Niet in de droogtrommel		